

# СВЕТОФОР® Эмаль-грунт D4 алкидная универсальная 3 в 1

---

## Эмаль-грунт антикоррозионная Светофор® — формула 3 в 1: антикоррозионная защита, грунтовка и эмаль.

Предназначена для окрашивания и декоративной защиты металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в т.ч. для окраски полов с умеренной нагрузкой. Может использоваться как антикоррозионный грунт.

Подходит для стальных и чугунных поверхностей с продуктами точечной, местной коррозии, с остатками старого покрытия, плотно сцепленного с металлом.

Эмаль-грунт готова к применению.

### Инструкции по применению:

Очистить поверхность. Поверхность должна быть сухой, не иметь разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить, поверхность тщательно обезжирить обезжиривателем «Светофор».

Перед применением эмаль-грунт тщательно перемешать в течение 5-7 минут, при необходимости разбавить уайт-спиритом «Светофор» до консистенции, обеспечивающей равномерное нанесение слоя средней толщины. Степень разбавления материала зависит от способа нанесения.

Эмаль-грунт наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +8° С кистью, валиком или методом распыления в 1–2 слоя с промежуточной сушкой.

Время высыхания каждого слоя при температуре +20° С и влажности воздуха > 70% — не более 8 час. (для белой — 10 час.). Последующий слой наносить не ранее 24 часов после предыдущего.

**Средний расход:** 7 - 13 м<sup>2</sup>/кг на один слой в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности поверхности, без учета технологических потерь

**Состав:** суспензия антикоррозионных пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением синтетических смол, растворителей, сиккатива .

**ТУ 2313 – 002– 13108928 –2012**

**Меры предосторожности:** Беречь от огня! Не нагревать! Во время покраски и высыхания хорошо проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

**Хранение:** Хранить и транспортировать при температуре от –30° С до +30° С. Возможное возникновение осадка и пленки при хранении вызвано наличием натуральных компонентов.

**Срок годности в плотно закрытой таре** — 18 месяцев со дня изготовления

Товар сертифицирован. Безопасность подтверждена СГР. Дата изготовления и номер партии указаны на стикере.

Официальный сайт: [www.svetofor-lkm.ru](http://www.svetofor-lkm.ru)

Горячая линия: 8 800 700-67-15

По вопросам коммерческих поставок обращаться по адресу: [dealer@svetofor-lkm.ru](mailto:dealer@svetofor-lkm.ru)

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20